

H 67871

BUESSCHERPLAN WALKWAYS 0.75

Proizvod	Sintetička krovna hidroizolacijska membrana s uloškom od staklene mrežice, na bazi PVC-P, nekompatibilna s bitumenom
Gornja strana	svijetlo siva sa specijalnim premazom, s reljefnim otiskom
Donja strana	tamno-siva
Primjena	• Zaštitni sloj za krovnu membranu, označavanje hodnih puteva
Ugradnja	Zavarivanje u struji vrućeg zraka.
Pakiranje	24 rola dimenzija 20 m x 0.75m = 360 m ² po paleti

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2	-	Nema
Dužina	EN 1848-2	m	20,0 (-0/+5%)
Širina	EN 1848-2	m	0,75 (-0,5/+1%)
Debljina	EN 1849-2	mm	1,8 (+10/-5%)
Plošna masa	EN 1849-2	kg/m ²	NPD
Vodonepropusnost (Verf. B)	EN 1928	-	prošao
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Prekidna sila uzdužno/poprečno	EN 12311-2	MPa	≥ 9
Istezanje pri slomu	EN 12311-2	%	≥ 200
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730	kg	≥ 20
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno	EN 12310-2	N	≥ 160
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-2	%	≤ 0,1
Savitljivost	EN 495-5	°C	≤ -25

NPD = Vrijednost nije utvrđena

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vežano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićeni od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.